

# Disque ROUGE B.M. Line

Référence	Taille	Conditionnement	Les qualités
0151999	152 mm – 06''	carton de 5 disques	La performance du disque B.M. Line, c'est : - <b>Une construction « open-weave »</b> des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage. - <b>Des fibres durables</b> : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure - <b>Une liaison des fibres haut de gamme</b> : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage. - <b>Des particules abrasives extra larges</b> : efficacité optimale. - <b>Un aérodynamisme</b> très étudié : finition uniforme et de qualité.
0152000	165 mm – 6.5''	carton de 5 disques	
0152001	180 mm – 07''	carton de 5 disques	
0152002	203 mm – 08''	carton de 5 disques	
0152003	230 mm – 09''	carton de 5 disques	
0152005	254 mm – 10''	carton de 5 disques	
0152007	280 mm – 11''	carton de 5 disques	
0152009	305 mm – 12''	carton de 5 disques	
0152018	330 mm – 13''	carton de 5 disques	
0152032	356 mm – 14''	carton de 5 disques	
0152056	381 mm – 15''	carton de 5 disques	
0152070	406 mm – 16''	carton de 5 disques	
0152094	432 mm – 17''	carton de 5 disques	
0152117	457 mm – 18''	carton de 5 disques	
0152131	483 mm – 19''	carton de 5 disques	
0152155	508 mm – 20''	carton de 5 disques	
0152179	533 mm – 21''	carton de 5 disques	
0152181	559 mm – 22''	carton de 5 disques	
0152182	584 mm – 23''	carton de 5 disques	
0152178	610 mm – 24''	carton de 5 disques	
0152184	685 mm – 27''	carton de 5 disques	
0152186	711 mm – 28''	carton de 5 disques	
0046031	PAD ECO 25 * 11.5 * 2 cm	carton 25 disques	
0040770	PAD ECO 16 * 9.5 * 2 cm	carton 25 disques	

## Le disque rouge s'utilise :

- Pour le lavage avec la méthode spray
- Pour le pré-lustrage à sec
- Pour le récurage léger



Photo non contractuelle

**Conseil :** testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Données	Techniques	Produits
<b>Description :</b>	fibres polyester liées entre elles par un liant latex avec incorporation de charges abrasives minérales et des pigments (le colorant rouge est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).	
<b>Sol :</b>	sols non protégé et protégé. Pour le nettoyage méthode spray, le sol doit être propre.	
<b>Compatibilité :</b>	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec	
<b>Vitesse :</b>	de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).	
<b>Nettoyage :</b>	disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.	
<b>Résistance :</b>	70 +/-15% LBS/inch <sup>2</sup> (soit environ 4.92 kg/cm <sup>2</sup> )	
<b>Abrasivité :</b>	3% +/-15%	<b>Grammage :</b> 990 gr/m <sup>2</sup> +/-15%
<b>Grain :</b>	grain minéral	<b>Epaisseur :</b> 25 mm +/- 3 mm



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : [gouble.boussemart@orange.fr](mailto:gouble.boussemart@orange.fr)

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948